PAT-NO:

JP401125819A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01125819 A

TITLE:

VAPOR GROWTH DEVICE

PUBN-DATE:

May 18, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OTO, TAKASHI

NISHIMURA, MASANORI

SOTODANI, EIICHI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CERAMICS CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP62283054

APPL-DATE:

November 11, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/205, H01L021/22

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of warpage on a susceptor by a method wherein the film thickness on the lower side of the susceptor is made 1.1∼ 1.5 times thicker than that of the upper side of the susceptor.

CONSTITUTION: The SiC film on the upper surface and the SiC film on the lower surface of a susceptor have different film thickness. The film of the upper surface is formed in the thickness of 1.1∼ 1.5 times of the film of the lower surface. As the SiC film on the upper surface is thicker than the film on the lower surface, the downward warpage of the circumference of the susceptor can be prevented. As a result, the upper surface of the susceptor is always maintained flat, and wafers are treated in an excellent state.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio

# ⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

#### ⑫公開特許公報(A) 平1-125819

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月18日

H 01 L 21/205 // H 01 L 21/22

7739-5F M - 7738 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称 気相成長装置

> ②特 願 昭62-283054

> > 降

22出 願 昭62(1987)11月11日

790発明 戸 者 大

山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地 東芝セラミッ

クス株式会社小国製造所内

砂発 明 者 西 村 正 紀 山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地 東芝セラミッ

クス株式会社小国製造所内

四発 明 者 外 谷 栄 山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地 東芝セラミッ

クス株式会社小国製造所内

⑪出 願 人 東芝セラミツクス株式 会社

東京都新宿区西新宿1-26-2

砂代 理 弁理士 田 辺 人 徹

1. 発明の名称

気相成長装置

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁被膜で覆った半導体基板の表面上 に気相成長法により厚い多結晶成長膜を堆積 する誘電体分離基板の支持基板の製造に使用 する概型の気相成長装置において、反応炉中 に水平に配置したサセプターが炭素基材の表 面にSiC膜を形成したものであって、かつ サセプターの上面側の膜厚に比較して下面側 の膜厚が1、1~1、5倍になっていること を特徴とする気相成長装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は絶縁被膜で覆った半導体基板の 表面上に気相成長法により厚い多結晶成長膜 を堆積する誘電体分離基板の支持基板の製造

に使用する概型の気相成長装置の改良に関す るものである。

#### 従来の技術

特開昭60-160611号公報に開示さ れているように、各種の気相成長装置が低に 公知である。

例えば、従来の報型気相成長装置は、反応 炉の中にサセプターが水平姿勢を維持して設 けられ、そのサセプターの下部に加熱用の高 周波コイルが設けられている。

サセプターは炭素類材の全面に同じ20~ 200μ m 厚のSi C膜が形成されている。

# 発明が解決しようとする問題点

段近、サセプターが大型になるにつけ、サ セプターの周辺部が下向きにそってしまう欠 点が目立つようになってきた。これによりサ セプターに設置するウエーハに悪影響を受け ることが判明した。

### 発明の目的

この発明は前述のような従来装置の欠点を 解消して、サセプターのそり現象を回避する ことのできる気相成長装置を提供することを 目的としている。

### 発明の要旨

前述の目的を達成するために、この発明は 特許請求の範囲第1項に記載された気相成長 装躍を要旨としている。

#### 問題点を解決するための手段

この発明においては、サセプター12の上面側のSiС膜と下面側のSiС膜と水面側のSiС膜と水段なる膜厚を有する。すなわち、上面側の膜厚(たとえば90μm)を下面側の膜厚(たとえば60μm)の1.1~1.5倍に設定する。これによってサセプター12のそりを防止するのである。

そのようなサセプター12を傾えるもので

## 作用効果

サセプター12の下面関のSi C 膜が上面 関のSi C 膜よりも厚いので、サセプター1 2の周辺部が下向きにそることが阻止される。 そのため、サゼプター12の上面は常に平坦 に保持でき、ウェーハを良好な状態で処理で

きる。

#### 実 施 例

以下、図面を参照して、この発明の好適な実施例を説明する。

この発明による気相成長装置は特にサセプターの構造を改良したものであり、その他の部分の構成は従来と同様のものを採用できる。

さて、この発明においては、炭素基材のサセプター12の上面側に薄い(たとえば60 μ m ) 厚みのSiC膜を形成し、下面側には 厚い(たとえば90μ m ) 厚みのSiC膜を 形成する。上面側と下面側の膜厚の比を1. 1~1.5に設定する。

ガス管14の外側に支持管11を同心状態に設け、その支持管11を特別な構成としている。 すなわち、支持管11の全体または少なくともフランジ部分11aをSisN4焼結はまたはそれと同等の熱膨脹係数の些材で

構成し、その表面にさらにSi 3 N 4 のコーティング層を設けている。このSi 3 N 4 のコーティング層の厚さはその基材中の不純物が外部に飛出さない程度の厚みにするのが望ましい。

フランジ部分11a は図示した形状のみでなく、他の種々の形状を採用することができる。例えば、フランジ部分11a を支持链11の一定位置に固定しないで、必要に応じて上下に位置を調節できるように構成することもできる。

サセプター12は中心に要通孔を有し、その内周部が支持管11のフランジ部分11aによって支持されている。サセプター12は水平を保ちつつ支持管11と一緒に回転可能となっている。ガス管14は固定されたままである。

高周波コイル13がそのサセプター12の

下方部に配置されており、加熱に供される。 ウェーハ5はサセプター12の上側に設置

される。

ガス管14の内部を通ってシリコンエピタ キシャルガスがガス管14の上方郎の孔から 吹き出され、各ウエーハ5に至り、周知の気 相成長が行なわれる。

この結果、従来の方法で得たサセプターの Siウエーハの不良発生は1000枚につき 3~5枚であった。本発明の実施例によれば 表-1に示すように改善された。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明による縦型気相成長装置 の主要部分を示す似略級断面図である。

- 11... 支持管
- 13... 高周波コイル
- 14... ガス管

5...... ウェーハ

1 1 a . . . . フランジ部分

代理人 弁理士 田辺

第 1 図

表 - 1

不良ウエーハ枚数	ウェーハ 1000枚 当り	不良理由
	, = ,	1 2 2
従来のサセプター	3~5枚	桔晶欠陷、
		表面異常
実施例	0~1枚	結晶欠陥

